

Alabastine

Productinformatie

Lakplamuur

- Voor nieuw en bestaand schilderwerk.
- Voor binnen en buiten.



Product

Plamuur voor hout en (nieuw en bestaand) schilderwerk.

Verpakking

125 ml. tube.

400 gr. blik.

800 gr. blik.

Gesloten verpakking droog bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Op (ruw) hout.
- ✓ Op nieuw en bestaand schilderwerk.
- ✓ Binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Uitstekende hechting op hout en schilderwerk.
- ✓ Geschikt voor nieuw en bestaand schilderwerk.
- ✓ Kleur: wit.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
- Onmiddellijk na gebruik reinigen met terpentijn.

Technische gegevens

Type product	: pasteus egaliseermiddel op basis van alkydhars in terpentijn
Droogtijd	: 12 - 16 uur
Kleur	: wit
Max. laagdikte	: 1 mm
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Overschilderbaarheid	: met alle verfsystemen (alkyd en acryl)

www.alabastine.nl

Doe 't goed. Doe 't Alabastine.

Gebruiksaanwijzing

1. Maak de ondergrond droog, schoon en vetvrij.
2. Kaal hout voorbehandelen met een grondverf, bijvoorbeeld Alabastine Universeel grond.
3. Ondergrond licht opschuren en stofvrij maken voor optimale hechting.
4. Aanbrengen met een plamuurmes. **Zie figuur 1.**
5. Dun en gelijkmatig uitstrijken.
6. Werk altijd in lagen van ca. 1 mm.
7. Na droging (12 - 16 uur) eventueel opschuren en stofvrij maken.
8. Vervolgens aflakken.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Plamuur altijd in dunne lagen (max. 1 mm). Dit voorkomt scheurvorming en uitzakken.
- ✓ Oneffenheden van 5 mm of dieper eerst vullen met bijvoorbeeld Alabastine Houtvuller of Supersterke Plamuur en vervolgens superglad afwerken met Lakplamuur.
- ✓ Voor metalen of polyester ondergronden gebruikt u Alabastine Snelplamuur of Supersterke Plamuur.