

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



HARD HAT® MARKEERVERF SPUITBUS



Voor snel en duurzaam markeren

- Voor het markeren van lastige ondergronden
- Beste dekkracht, weerbestendig en waterdicht
- Voor op metaal, beton, asfalt, gravel, grond, gras, hout etc.
- Zelfs op licht vochtige oppervlakken
- Sproeित्रichtung naar de grond

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® MARKEERVERF SPUITBUS

OMSCHRIJVING

Voor snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en voor verkeersveiligheid.

AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM Markeerverf 2300 kan worden aangebracht op metaal, beton, asfalt, gravel, aarde, gras, enz. RUST-OLEUM Markeerverf 2300 lost niet op in water en is bestand tegen lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen. RUST-OLEUM Markeerverf 2300 is ontwikkeld voor snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en voor verkeersveiligheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Glansgraad: Mat
Hittebestendigheid: 100°C (droog)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 20 minuten
Hanteerbaar: 4 uur
Overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

25 µm droog

THEORETISCH VERBRUIK

2 m² per spuitbus bij 25 µm droog, afhankelijk van de kleur.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus boven 0°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: SPUITBUS

Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Keer de bus om en richt de spuitkop naar beneden. Houdt de bus ongeveer 10 tot 15 cm boven het te markeren oppervlak. Druk de spuitkop in om met spuiten te beginnen. Spuit regelmatig door om verstoppingen te voorkomen. Na gebruik bus rechtop zetten en de spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om het ventiel te reinigen.

OPMERKINGEN

Fluorescerende markering verf kan het beste op een witte ondergrond worden aangebracht voor een maximale helderheid.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 630 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien

opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu